

FIG. 1

	Resin Composition (parts by weight)								
	A(Prior Art)	B(Prior Art)	C(Prior Art)	D	E	F	G	H	I
Epoxy	EPON 828 65	EPON 828 65	EPOLITE 2447 100	EPON 826 100	GY-6008 100	MY-721 100	ERL 4221 100	ERL 4221 90	MY-721 100
Diluent	ERL 4206 35	ERL 4206 35	ERL 4206 5	HELOXY-67 25	RD 2 25	HELOXY-67 45	none	EPON 826 10	none
Hardener	HT-972 39.5	EPOLITE 2330 21.6	EPOLITE 2330 23	EPOLITE 2330 19.4	EPOLITE 2330 19.4	EPOLITE 2330 HY-5200 53.8	EPOLITE 2330 19.0	EPOLITE 2330 18.5	HY-5200 35
Catalyst	None	none	none	none	None	EPIKURE 537 0.5	EPIKURE 537 1.0	EPIKURE 537 1.0	EPIKURE 537 0.12-0.13

